



## Decköl Matt

<b>Produktinformation:</b>	<i>Decköl Matt</i> ist ein Lösemittel- und Kobalt freies Grund- und Endbeschichtungsmaterial für stark strazierte Holzoberflächen im Innenbereich (z.B. Treppen, Fußböden, Arbeitsplatten, Esstische, Möbel). Das Holz wird nur leicht angefeuert. Deshalb ist das Produkt auch für helle Holzarten (z.B. Esche, Ahorn) gut geeignet. Zudem findet es Verwendung für die Endbeschichtung und/oder Ersteinpflege industriell vorgeölter Holzbodendielen. Die trockene Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend, elektrostatisch neutral, antibakteriell, schweiß- und speichelecht.				
<b>Zusammensetzung:</b>	Lackleinöl, Leinölstandöl, Holzölstandöl, Carnaubawachs, veresterte Naturharze, hochdisperse Kieselsäure, blei- und cobaltfreie Trockenstoffe (Mn-, Zr-, Ca-Fettsäuren).				
<b>Vorbehandlung:</b>	NATURHAUS <i>Bio-Sperrgrund</i> , für eine hochbelastbare Boden- oder Möbel-Oberfläche sowie fixieren von NATURHAUS <i>Farbgründen</i> (wässrige Pigmentsysteme) und - <i>Farbkonzentraten</i> .				
<b>Verarbeitung:</b> allgemein	Decköl Matt unverdünnt durch Spachteln, Walzen, Heißspritzen oder mit Tuch auftragen. Die Trockenzeiten vor jedem Auftrag einhalten. Decköl wird nach dem ersten Auftrag mit einer Bodenmaschine und grünem Superpad und auf Möbelflächen mit einem Exzentrerschleifer und grünem Pad trockenpoliert, bzw. mit einem fusselfreien Tuch trocken gerieben.				
Boden Endbeschichtung und Ersteinpflege:	Nach der Trocknung erfolgt der zweite Auftrag. Decköl Matt sehr dünn aufziehen und abschließend die Bodenfläche mit Bodenmaschine und weißem Superpad trockenpolieren.				
Möbel:	Nach der Trocknung erfolgt der zweite Auftrag. Die trockene Oberfläche mit Körnung 220/240 glätten. <i>Decköl Matt</i> dünn aufspritzen oder mit einem Tuch auftragen und trockenpolieren.				
Generell:	Materialüberschuss vor Trockenpolieren entfernen. Die Trockenzeiten vor jedem Auftrag einhalten. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS <i>Verdünnung für Öle und Öllasuren</i> reinigen. Die regelmäßige Kontrolle und Renovierung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.				
<b>Holzvorbereitung:</b>	Böden und Treppen letzter Feinschliff Körnung 120 Einscheiben-Bodenmaschine (40 Kg), Körnung 80/100 mit Mehrscheiben-Bodenmaschine. Möbel Körnung 180; näheres siehe Arbeitsanweisungen				
<b>Trockenzeiten:</b>	ca. 8-12 Stunden, bzw. über Nacht (20°C, 65% r.F.) Auf Tropenhölzern kann es, verursacht durch Holzinhaltstoffe, zu Trocknungsverzögerungen kommen (Nicht auf Ipé/Lapacho und Bangkirai anwenden)				
<b>Reinigung und Pflege:</b>	<b>Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisungen für Möbel bzw. Böden und Treppen (Decköl)</b>				
<b>Physikalische Daten:</b>	Dichte ca. 0,915 g/ml, Viskosität 22 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20°C)				
<b>Ergiebigkeit:</b>	- 50 - 82 m <sup>2</sup> /l (ca.15 - 20 ml/m <sup>2</sup> ) Grundierung und 65 - 100 m <sup>2</sup> /l (ca.10 - 15 ml/m <sup>2</sup> ) Endbeschichtung. - 80 - 125 m <sup>2</sup> /l (ca. 8 - 12 ml/m <sup>2</sup> ) auf Bio-Sperrgrund, oder oxidativ trocknenden Ölgrundierungen/Anstrich, sowie als Endbeschichtung oder Ersteinpflege auf industriell vorgeölte Dielen.				
<b>Haltbarkeit:</b>	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.				
<b>Gefahrenhinweise:</b>	Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (GHS) und EG-Richtlinie 1999/45/EG nicht kennzeichnungspflichtig.				
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Oberflächen-Gewässer, Grundwasser oder Kanalisation gelangen lassen. <b>Gefahr von Selbstentzündung</b> Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden.				
<b>VOC 0,0 g/l</b> <b>GIS-Code Ö 10</b>					
<b>Entsorgungshinweise:</b>	Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.				
<b>Art.Nr.</b>	2110718-03				
<b>Gebindegrößen,</b> <b>Behältermaterial:</b>	750 ml	2.5 l	5 l	10 l	25 l
	innenbesch.	innenbesch.	innenbesch.	innenbesch.	innenbesch.
	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 003 / Mai 2012)